



RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

CALCIDEX

Pittura alla calce per interni

Codice: serie 461-462
Aggiornamento: 23/07/2010
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 4



- Proprietà:** Traspirante
Aspetto opaco
- VOC**
(Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni
Valore limite per Calcidex (Cat. A / A) : 30 g/l
Calcidex contiene al massimo 30 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **supporti nuovi o già pitturati portanti:** accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco.
Su **supporti vecchi e/o sabbiosi:** trattare il supporto con *Silcoat Primer* pronto all'uso oppure *Siloblock-A* opportunamente diluito.
Su **supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:** eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *Siloblock-S* pronto all'uso.
Su **supporti aggrediti da alghe e muffe:** bonificare la parete con *Sterilene* lasciando agire per 24/36 ore e consolidare con *Siloblock-S* pronto all'uso e se necessario applicare una mano di *Universal Primer* opportunamente diluito.
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *Calcidex* opportunamente diluito in due passate con pennello o rullo.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** CALCIDEX: idropittura minerale a base di grassello di calce idonea al tinteggio di supporti murali dove è richiesta la massima traspirabilità.



Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco / tinte a sistema tintometrico
Legante:	grassello di calce
Peso specifico medio:	1,32 kg/l
Viscosità:	6300 cPs Viscosimetro Brookfield con ASTA = 5 e RPM = 20.
Contenuto solido totale:	40 %
Applicazione:	a pennello o a rullo.
Diluente:	acqua
Diluizione:	20 – 30 % in peso
Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica:	4 - 5 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

Si richiede inoltre di verificare la conformità della tinta commissionata, prima dell'applicazione sul supporto finale, mediante pre applicazione. Nel caso di continuazioni lavori, evitare l'applicazione di prodotti provenienti da lotti di lavorazione differenti su supporti adiacenti.