

I dati sono ricavati dalla media dei valori ottenuti nel corso di un elevato numero di analisi e vengono forniti senza nostra responsabilità

Ducale "INTONACO "

Si possono ottenere diversi effetti estetici, come ad esempio la lamatura o schiacciatura del prodotto prima che asciughi. E' indispensabile proteggere dopo l'applicazione, la facciata esterna da eventuale pioggia, per almeno 4 giorni. In caso diverso, si potrebbero evidenziare, dopo la pioggia, delle macchie o aloni, fenomeno ricorrente nei prodotti a base calce.

DATI TECNICI:

Resa: 1,2 Kg per mq su un intonaco civile per ogni mano
(tipo "G": 1 sola mano = 2,5 Kg/mq).

Tinte: 19 tinte di catalogo

Confezione: Vasi da kg. 25 cadauno.

Peso specifico: 1,65 circa a 20°C.

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore acqueo:
 $\mu = 21,70$ (norma DIN 52615)

Essiccazione: al tatto 2 ore, in profondità 36 ore.

Colori: cartella e tinte al campione.

NUOVA COPRIK SRL

www.nuovacoprik.com