

# Zivasan®

## PITTURA

È una pittura murale costituita da grassello di calce stagionato, da utilizzare per la tinteggiatura di superfici interne ed esterne.

È una finitura particolarmente indicata per edifici storici poiché prodotta con materie prime tradizionali e seguendo antichi metodi di lavorazione. La sua specifica azione **antimuffa, certificata secondo la normativa UNI 9805**, la rende particolarmente adatta per la sanificazione di ambienti come bagni e cucine.

Zivasan®

PITTURA

PRODOTTO DA: LA CALCE  
Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigon  
Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 005  
internet: [www.lacalcedelbrenta.it](http://www.lacalcedelbrenta.it)



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VIVASAN è una pittura **diffusiva** per interni ed esterni con specifica azione **antimuffa**. È costituita da minerali naturali attivi che induriscono mediante processo di carbonatazione. Non costituisce ostacolo al passaggio dell'umidità ma ne dinamizza la diffusione attraverso l'intonaco e la muratura. L'elevata basicità della calce, esterna al campo di sopravvivenza dei batteri (pH 3-10) fa di VIVASAN l'unica **pittura antimuffa naturale**, la cui efficacia è **certificata per la resistenza alla crescita delle muffe secondo la normativa UNI 9805**.

Con essa si ha una radicale e certa sanificazione dell'ambiente, peraltro storicamente comprovata dall'uso della calce come disinfettante.

**Le tinte disponibili sono riportate nella cartella colori.**

## CONSIGLI D'UTILIZZO

Prima dell'applicazione di VIVASAN PITTURA, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco. In presenza di supporti molto assorbenti o polverosi, come vecchi intonaci sfarinanti, trattare le superfici con VIVAPIÙ ISOLANTE CONSOLIDANTE che, grazie alla sua natura minerale, non altera la diffusività di VIVASAN PITTURA; Su superfici **interne** procedere come segue:

- su intonaci nuovi o vecchie pitture uniformi e ben aderenti applicare direttamente VIVASAN PITTURA;
- in presenza di pitture sintetiche ad elevato contenuto di resina (smalti e decorativi multicolore) applicare una o più mani del fondo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE o VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE, per consentire una corretta adesione di VIVASAN PITTURA;
- su pannelli di gesso, cartongesso, stucco a gesso, superfici con rappezzi o tracce di vecchie pitture sintetiche, applicare una o più mani del fondo uniforme VIVAPIÙ FONDO COPRENTE o VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE.

All'**esterno** la pittura a calce deve essere applicata su supporti assorbenti; procedere, quindi, come segue:

- su supporti uniformi assorbenti, come intonaci nuovi a calce o a basso tenore di cemento, applicare direttamente VIVASAN PITTURA;
- su supporti poco assorbenti (intonaci compatti molto cementizi) applicare una mano a rullo del fondo ad assorbimento controllato VIVAPIÙ FONDO PER PITTURA A CALCE che permette di ricreare il necessario assorbimento della pittura;
- in presenza di rappezzi di intonaco o tracce di vecchie pitture sintetiche applicare una mano del fondo uniforme VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE o VIVAPIÙ FONDO COPRENTE e, successivamente, una mano a rullo del fondo assorbente VIVAPIÙ FONDO PER PITTURA A CALCE;
- su intonaci grezzi o superfici molto ruvide è consigliata una o più mani del rasante VIVAPIÙ RASIT o VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, secondo la ruvidità del supporto. Nel caso in cui tali supporti presentino anche rappezzi o tracce di vecchie pitture, applicare una mano del fondo uniformante VIVAPIÙ FONDO COPRENTE o VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE prima del rasante. VIVASAN PITTURA deve essere diluita prima dell'utilizzo con circa il 45-50% di acqua e la diluizione dovrà essere regolata in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche.

La posa viene eseguita a pennello o spruzzo. L'uso del rullo deve essere limitato alla tinta bianca. È necessario applicare almeno due mani di prodotto, stendendo la mano successiva sulla precedente completamente asciutta. La copertura massima non si manifesta al momento dell'applicazione ma quando la pittura è completamente asciutta.

Data la natura minerale di VIVASAN PITTURA, utilizzare per l'eventuale colorazione unicamente le paste tinteggianti della linea VIVACOLORE, a base di pigmenti ottenuti da terre coloranti e ossidi.

Per evitare che possano riconoscersi le riprese, è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di fasce marcapiano o di spigoli.

Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia per le prime 48 ore dalla completa essiccazione che varia in funzione delle condizioni climatiche.

Per una maggiore durata delle finiture con VIVASAN PITTURA, specie nel caso di tinte intense, è opportuno procedere alla protezione con un prodotto a base silossanica, tipo VIVAPIÙ IDROPELLENTE AS, specifico per prodotti assorbenti, da applicare almeno 20 giorni dalla posa della pittura.

## RESA

La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto. Mediamente con un litro di prodotto si trattano circa 8 - 9 m<sup>2</sup> per mano.

## AVVERTENZE

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" che sono parte integrante della presente scheda.

**I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell'ultima mano.**

**In caso contrario "La Calce del Brenta" non risponde per eventuali difformità di tinta.**

## DATI TECNICI

Confezioni	10 L e 16 L
Massa volumica	1,3 Kg/L
Residuo secco in peso	50 %
pH	13
Coefficiente di permeabilità - $\mu$ (DIN 52615)	35
Sd spessore equivalente 100 micron	3,5 x 10 <sup>-3</sup> m
Additivi coadiuvanti inferiori al	3,5 %
Temperatura minima di stoccaggio	+5°
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Queste informazioni tecniche si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto.

I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.

## VOCE DI CAPITOLATO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento).*

*L'esecuzione del tinteggio dovrà avvenire mediante applicazione di un minimo di due strati di pittura a base di grassello di calce stagionato in quantità superiore al 90%, con residuo secco in peso non inferiore al 50%, con coefficiente di permeabilità  $\mu < 35$ , tipo VIVASAN PITTURA de "La Calce del Brenta".*

*Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera.*

*Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....