

MINIOX

ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA AL MINIO DI PIOMBO CON ELEVATO CONTENUTO DI PIGMENTI ATTIVI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MINIOX è un'antiruggine caratterizzata da un ottimo potere anticorrosivo, alta copertura e facilità di applicazione. È efficace anche nei casi più difficili di protezione di strutture in ferro o dove si richieda una lunga durata del supporto verniciato anche all'esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Strutture industriali in ferro, carpenteria metallica, macchine industriali e tutti i manufatti in ferro sottoposti ad una elevata azione corrosiva degli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,70 - 1,75 kg/l.

VISCOSITÀ:

30 - 40 sec tazza Ford 8 a 23°C.

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

RESIDUO SECCO:

Circa 83% in peso.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 600,00 (2007) - 500,00 (2010)
MINIOX contiene al massimo 495g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

FERRO NUOVO: carteggiare o spazzolare con spazzola metallica, sgrassare con acetone o altro diluente.

FERRO GIÀ VERNICIATO: carteggiare o spazzolare con spazzola metallica rimuovendo completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con acetone o altro diluente.

APPLICAZIONE:

A pennello, rullo.

DILUIZIONE:

PRONTO ALL'USO, se necessario diluire con ACQUARAGIA.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Al tatto 2-3 ore; in profondità 24 ore circa a 20°C;

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere 24 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Evitare l'uso in caso di pioggia imminente o su superfici surriscaldate.

Una bassa temperatura ambientale può aumentare sensibilmente i tempi di essiccazione.

AVVERTENZE:

Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad areare adeguatamente il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina e occhiali protettivi).

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Prodotto ad uso esclusivamente professionale.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare Diluente sintetico subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,250L - 12 x 0,500L - 4 x 2,5L - 15L.

COLORI DISPONIBILI:

Arancio.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

VOCI DI CAPITOLATO:

Antiruggine sintetica gliceroftalica al minio di piombo

