

# ASTRALE

## SUPERSMALTO URETANIZZATO SINTETICO AD ELEVATA RESISTENZA IN AMBIENTI MARINI O FORTEMENTE AGGRESSIVI

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ASTRALE è uno smalto alchidico-uretanico per legno e ferro. Dotato di eccezionale brillantezza, copertura e distensione perfetta, mostra un punto di bianco inalterabile anche a distanza di tempo. Non contiene piombo.

ASTRALE ha una discreta protezione anticorrosiva (applicando minimo due mani).

### CAMPI D'IMPIEGO

ASTRALE è un prodotto adatto in ambienti particolarmente logoranti come le zone marine, viene quindi utilizzato come prodotto di finitura per imbarcazioni e strutture poste in prossimità del mare. L'aspetto finale del film di vernice, fa di ASTRALE uno smalto adatto anche per finiture di pregio in ambienti arredati.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### PESO SPECIFICO:

1 - 1,25 kg/l in relazione al colore.

#### VISCOSITÀ:

175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23°C.

#### RESA TEORICA PER MANO:

12-14 m<sup>2</sup>/l.

#### RESIDUO SECCO:

Circa 70% in peso.

#### SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 40 micron per applicazioni a pennello.

#### LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat.A/i Bs): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). ASTRALE contiene al massimo 495 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

**Su legno nuovo:** Carteggiare ed applicare una mano di OPACITE opportunamente diluito. Stuccare, carteggiare, applicare una o più mani di Supersmalto Sintetico Uretanizzato ASTRALE.

**Su ferro nuovo:** Asportare mediante spazzolatura ogni traccia di ruggine. Sgrassare con diluente, applicare una mano di antiruggine ANTIOX. Applicare una o più mani di Supersmalto Sintetico Uretanizzato ASTRALE.

**Su superfici già verniciate:** Sgrassare, ritoccare i punti deteriorati con OPACITE se legno, con ANTIOX se ferro. Applicare una o più mani di Supersmalto Sintetico Uretanizzato ASTRALE.

#### APPLICAZIONE:

A pennello, rullo, spruzzo.

#### DILUIZIONE:

Prodotto pronto all'uso, usare eventualmente ECODIL HEX®.

#### ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R. :

Al tatto 7-8 ore circa a 20°C; in profondità 24 ore circa. L'applicazione di spessori elevati di vernice, può far aumentare sensibilmente il tempo di essiccazione in profondità.

#### TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

24 ore a 20°C.

#### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

#### AVVERTENZE:

Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

#### CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,375 l - 12 X 0,750 l - 4 X 2,5 l - 16 l.

#### COLORI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

#### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed in ambiente aerato.

