

IRILUX



Smalto sintetico lucido per esterni ed interni

Colore	Bianco + Colori cartella
Confezioni	Bianco 0,375 - 0,750 - 2,5 - 4 litri Colorato 0,375 - 0,750 - 2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchidiche di buona solidità agli agenti atmosferici.
Peso specifico	1,140-1,250 kg/l secondo le tinte.
Essiccazione a 20 °C Al 65-75% U.R.	Fuori polvere: 1 ora. Asciutto: 6- 8 ore. Indurito: 18-24 ore.
Sovrapplicazione	18-24 ore.
Resa	14-16 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	70% ± 2.
Copertura	Buona.
Riempimento	Buono.
Spessore medio del film applicato	25-30 micron per mano.

Aspetto del film	Lucido.
Resistenza agli agenti atmosferici	Buona.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.
<hr/>	
Modo d'impiego	
Impiego	Per superfici in legno e ferro opportunamente preparati.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione	<p>A) Ferro nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasciare arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina. - Spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente. - Applicare due mani di Metallite, diluite al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L. - Applicare due mani di Irilux, non diluite. <p>B) Ferro vecchio già verniciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti. - Ritoccare i punti arrugginiti con Metallite, non diluita. - Se la ruggine è estesa, applicare una mano di Metallite su tutta la superficie, diluita max al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L. - Applicare due mani di Irilux, non diluite. <p>C) Legno nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura. - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita. - Carteggiare nuovamente. - Applicare due mani di Irilux, non diluite. <p>D) Legno già verniciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura per rimuovere le vecchie mani di pittura non ben aderenti e per irruvidire le superfici. - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita. - Carteggiare nuovamente. - Applicare due mani di Irilux, non diluite.
-------------------------	--

Note

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti contenenti forte percentuale di umidità.

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Attendere minimo 18 ore tra una mano e l'altra.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Smalto sintetico lucido per esterni ed interni a base di resine alchidiche di buona solidità agli agenti atmosferici (tipo Irilux).

Peso specifico 1,140-1,250 kg/l secondo le tinte.

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale 70% \pm 2.

Spessore medio del film applicato 25-30 micron per mano.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.