

# VERONESE ANTICO

## SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO AD EFFETTO ANTICHIZZANTE

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE ANTICO è una pittura anticorrosiva per ferro con un'alta percentuale di ossido di ferro micaceo. Disponibile in due versioni, a grana fina e grana grossa.

### CAMPI D'IMPIEGO

VERONESE ANTICO viene impiegato per proteggere e decorare manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto. A lavoro ultimato si ottiene una superficie leggermente ruvida con gradevole aspetto anticato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:**

1,35 - 1,45 kg/l.

**VISCOSITÀ DI FORNITURA:**

Prodotto Tixotropico.

**RESA TEORICA PER MANO:**

10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

**RESIDUO SECCO:**

75% circa in peso.

**SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:**

Circa 60 micron in 2 mani.

**ASPETTO E FINITURA:**

Aspetto opaco, finitura fina o grossa.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV  
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).  
VERONESE ANTICO contiene al massimo 495 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

**SU FERRO NUOVO:** pulire e sgrassare con Diluente Nitro HEX.

**SU FERRO GIÀ VERNICIATO:** spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con Diluente Nitro HEX.

**APPLICAZIONE:**

Applicare due mani a pennello o spruzzo.

**DILUIZIONE:**

10-15% DILHEX ACQUARAGIA PURA per applicazioni a pennello,

20% DILHEX ACQUARAGIA PURA per applicazioni a spruzzo.

**ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:**

Fuori polvere 2-3 ore circa, fuori impronta 7-8 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

**TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:**

Far trascorrere almeno 24 ore.

Eventuali finiture sovrapposte al prodotto (smalti nitro, bicomponenti poliacrilici e acrilici, cloroaucciù) vanno applicate dopo completa reticolazione del film di vernice (attendere almeno 7 giorni).

**CONDIZIONI AMBIENTALI:**

Non applicare in caso di pioggia imminente e su superfici surriscaldate.

**AVVERTENZE:**

Se usato in ambienti chiusi, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione e manipolazione del prodotto.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**

Con DILHEX ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:**

12 x 0,75 l - 2,5 l - 16 l.

**COLORI DISPONIBILI:**

Colori di cartella.

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:**

Conservare il contenitore in luogo fresco e ben ventilato lontano da fonti di calore.

