

# VERONESE OPALINE

## SMALTO PLASTICO SINTETICO SATINATO A FINITURA VELLUTATA PER LEGNO, FERRO E MURI.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE OPALINE è uno smalto finissimo formulato con resine alchidiche tixotropiche. Di aspetto satinato, mostra caratteristiche di pennellabilità, dilatazione e resistenza. VERONESE OPALINE ha una discreta protezione anticorrosiva (minimo due mani).

### CAMPI D'IMPIEGO

VERONESE OPALINE è adatto anche alla decorazione di manufatti in ferro e in legno, in interni ed esterni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:**

1,25 - 1,35 kg/l.

**VISCOSITÀ DI FORNITURA:**

175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23° C.

**RESA TEORICA PER MANO:**

12 - 14 m<sup>2</sup>/l.

**RESIDUO SECCO:**

62% circa in peso.

**SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:**

40 micron per applicazioni a pennello.

**ASPETTO E FINITURA:**

Satinato.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV  
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

COV (Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

COV espressi in g/l di prodotto pronto all'uso:

Limite massimo: 600 (2007) - 500 (2010)

VERONESE OPALINE contiene al massimo 495 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

LEGNO: Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACITE per ridurre l'assorbimento del legno. Successivamente carteggiare, spolverare ed applicare una o due mani di Smalto VENERE OPALINE.

FERRO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con SOLVHEX® Diluente Nitro Antinebbia ed applicare una mano di antiruggine MINIOX - ANTIOX - CROMOFER. Successivamente applicare due mani di Smalto VERONESE OPALINE.

**APPLICAZIONE:**

Va eseguita con rullo o pennello di pura setola.

**DILUIZIONE:**

PRONTO ALL'USO.

Se necessario diluire con DILHEX® ACQUARAGIA.

**ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:**

Fuori polvere 2-3 ore; al tatto 7-8 ore.

In profondità 24 ore c.a.

Spessori elevati di vernice applicata possono rallentare sensibilmente il tempo di essiccazione.

**TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:**

Attendere almeno 24 ore.

**CONDIZIONI AMBIENTALI:**

Evitare l'uso in caso di pioggia imminente; non usare su superfici surriscaldate e in ambienti esterni fortemente ventilati.

**AVVERTENZE:**

Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina e occhiali protettivi).

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**

Con DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** 12 x 0,750 l - 4 x 2,5 l - 16l.

**COLORI DISPONIBILI:** Colori di cartella.

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:**

Conservare il contenitore in luogo fresco e ben ventilato lontano da fonti di calore.

