

# ASSO

## LAVABILE AD ALTA COPERTURA PER INTERNI

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ASSO è un prodotto formulato a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche pregiate ed additivi vari di prima qualità che gli conferiscono le seguenti proprietà: BUONA COPERTURA - BUONA TRASPIRABILITÀ - STABILITÀ AGLI ALCALI - FACILITÀ D'APPLICAZIONE - RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO.

### CAMPI D'IMPIEGO

ASSO è una idropittura lavabile adatta per decorare internamente pareti in muratura, masonite, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, capannoni industriali, garages, ecc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PESO SPECIFICO:**

1,53 - 1,63 kg/l.

**VISCOSITÀ DI FORNITURA:**

15.000-25.000 cps a 23°C (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

**RESA TEORICA PER MANO:**

12 - 14 m<sup>2</sup>/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

**RESIDUO SECCO:**

65% ± 1%.

**SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:**

Circa 60 micron in 2 mani.

**RESISTENZA ALL'ABRAZIONE UMIDA:**

Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 3 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

**ASPETTO E FINITURA:**

Aspetto opaco, finitura liscia.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV  
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).

ASSO contiene al massimo 30 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

SU MURO NUOVO: stuccare eventuali buchi o crepe con TOP STUK o PASTUK HEX ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO HEX opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TRATTATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccature, poi procedere come su muro nuovo.

**APPLICAZIONE:**

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

**DILUIZIONE:**

30% in volume di acqua per la prima mano,  
20% in volume di acqua per la seconda mano.

**ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:**

Al tatto 2 - 3 ore circa, in profondità dopo circa 24 ore.

**TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:**

Far trascorrere almeno 3-4 ore.

**CONDIZIONI AMBIENTALI:**

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:**

Con acqua subito dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** 12 x 0,75 l - 2,5 l - 5 l - 14 l

**COLORI DISPONIBILI:** Bianco

**CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:**

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

