

## L'ANTIMUFFA



Idropittura lavabile per interno per la prevenzione della muffa

Colore	Bianco
Confezioni	1 - 2,5 - 4 - 10 - 15 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di copolimeri vinilici, cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.
Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Sovrapplicazione	3 - 4 ore.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16% $\pm$ 1.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Leggermente satinato.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

---

## Modo d'impiego

Impiego	Per la tinteggiatura di pareti e soffitti contaminati da muffe o ambienti favorevoli al loro sviluppo.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Impregnazione: 100% in volume con acqua Prima e seconda mano: 45% in volume con acqua.
Tinteggiatura	Max 5% con tinte pronte Super Printal max 5% o in S.S.C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

---

## Sistemi di applicazione

### A) Muri nuovi:

- Applicare tre mani di L'Antimuffa, secondo le indicazioni sopra riportate.

### B) Muri con presenza di muffe:

- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicazione di due mani di L'Antimuffa secondo le indicazioni sopra riportate.

## Note

Evitare l'utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione dell'Igienix.  
I cicli Antimuffa risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina.

---

## Voce di capitolato

Idropittura lavabile per interno per la prevenzione della muffa (tipo L'Antimuffa); a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e specifici additivi per prevenire lo sviluppo delle muffe.

Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16% +/- 1.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Spessore medio del  
film essiccato

60 - 70 micron nelle due mani.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA  
TECNICA.