

L'ANTIMUFFA TRASPIRANTE



Idropittura murale per interno resistente alla muffa.

Colore	Bianco
Confezioni	1 - 2,5 - 4 - 10 - 14 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di copolimeri vinilici, cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.
Peso specifico medio	1,580 kg/l.
Sovrapplicazione	3 - 4 ore.
Resa	10 - 12 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Semiopaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
Spessore medio del film essiccato	50- 60 micron nelle due mani.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo*	48 μ (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).
Strato d'aria equivalente (Sd)*	0,0068 m (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).
Grado di trasmissione del vapore acqueo*	3179,28 g/mq/d (norma UNI-EN 1062-1:2005).

Classe*

V1 alta permeabilità (norma UNI-EN 1062-1:2005).

***Certificato n° 146/L del 27.07.2009 del laboratorio chimico “GFC CHIMICA srl” di Ferrara**

Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di pareti e soffitti di locali dove esiste il fenomeno della muffa ed in genere di ambienti favorevoli al suo sviluppo. Ottima laddove vi sono alte concentrazioni di umidità evitando l'effetto rugiada.	
Applicazione	Pennello o rullo.	
Diluizione	Impregnazione	100% in volume con acqua.
	Prima e seconda mano	50% in volume con acqua.
Tinteggiatura	Con tinte pronte Super Printal max 5% o in S.S.C.	
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.	

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi:

- Applicare tre mani di L'Antimuffa Traspirante secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri con presenza di muffe:

- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare due mani di L'Antimuffa Traspirante secondo le indicazioni sopra riportate.

Note:

Evitare l'utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio(candeggina) in sostituzione dell'Igienix. I cicli Antimuffa risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina.

Voce di capitolato

Idropittura murale per interno per la soluzione delle muffe (tipo L'Antimuffa Traspirante); a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e specifici additivi per prevenire lo sviluppo della muffa.

Peso specifico medio	1,580 kg/l.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	48 μ (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).
Strato d'aria equivalente (Sd)	0,0068 m (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).
Grado di trasmissione del vapore acqueo	3.179,28 g/mq/d (norma UNI-EN 1062-1:2005).
Classe	V1 alta permeabilità (norma UNI-EN 1062-1:2005).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.