



Colorificio ITEV s.a.s.
Via Cà Bianca, 5-6-7
36034 Malo (Vi)
Tel. 0445-602196 Fax. 0445-605921
e-mail info@itev.it

SCHEDA TECNICA N° 43

VERNICE PER LEGNO DI FINITURA AL SOLVENTE SATINATA - ANTI UV

TIPO DI PRODOTTO	VERNICE PER LEGNO DI FINITURA AL SOLVENTE - ANTI UV
DESCRIZIONE	<i>vernice trasparente in solvente per finiture di alta qualità. Additivata con filtri protettivi anti UV. Ad effetto cera. Formulata con alte percentuali di resina protegge il legno dagli agenti atmosferici più avversi e dal sole battente. E' rapida da asciugare e può essere applicata sia su prodotti all'acqua che al solvente. Non ingiallisce e non sfoglia, di grande elasticità resiste alle forti escursioni termiche. Altamente aderente e tenace, resiste all'attacco dei funghi del legno. Dona ai manufatti un aspetto uniforme, morbido e piacevole al tatto.</i>
INDICAZIONI DI IMPIEGO	<i>il prodotto è applicabile sia all'interno che all'esterno su : legno, travi, perline.</i>
CONFEZIONI	<i>il prodotto viene commercializzato nelle seguenti pezzature : 20 lt. - 4 lt. - 0,750 lt.</i>
CICLI DI APPLICAZIONE	<i>pennello - rullo - spruzzo - immersione.</i>
PREPARAZIONE DEL FONDO	<i>assicurarsi che il supporto sia assolutamente asciutto, non presenti tracce di umidità, grasso, funghi, muschi, alghe o effluorescenze. Che la superficie sia ben consistente, in caso contrario procedere al suo consolidamento. Se il manufatto è già verniciato, assicurarsi che non sfogli, è buona norma procedere ad una intensa spazzolatura.</i>
PRECAUZIONI	<i>le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia per almeno 18 ore dopo l'applicazione. Applicare il prodotto con temperatura ambiente superiore ai + 5 °C. su supporti sempre asciutti e con umidità relativa non superiore al 80%. E' indispensabile che tali condizioni ambientali siano mantenute sino alla totale essiccazione del prodotto. Qualora ciò non si verificasse potrebbe venire compromessa la buona riuscita del lavoro.</i>
DILUIZIONE	<i>prodotto pronto all'uso, da non diluire. Se necessario si può diluire con massimo il 2%-3% di acqua.</i>
RESA	<i>10-11 mq/lt per mano su legno già trattato con base impregnante. N.B. la resa è legata a fattori non sempre facilmente valutabili, pertanto sarà buona regola eseguire, prima dell'applicazione, una adeguata prova pratica.</i>



Colorificio ITEV s.a.s.
Via Cà Bianca, 5-6-7
36034 Malo (Vi)
Tel. 0445-602196 Fax. 0445-605921
e-mail info@itev.it

SCHEDA TECNICA N° 43

VERNICE PER LEGNO DI FINITURA AL SOLVENTE SATINATA - ANTI UV

CICLO CONSIGLIATO

all'interno : una mano di IMPREGNANTE AL SOLVENTE ITEV e una o due mani di VERNICE DI FINITURA AL SOLVENTE ANTI UV.
all'esterno : due mani di IMPREGNANTE AL SOLVENTE ITEV e due mani di VERNICE DI FINITURA AL SOLVENTE ANTI UV.

ESSICAZIONE

fuori polvere in 2-3 ore, asciutto in superficie dopo 5-6 ore circa, indurito in 24 ore circa a +20 °C. con umidità costante.

MAGAZZINAGGIO

in recipienti originali sigillati e privi di diluizione. A temperature comprese tra i + 5° e i + 30 °C. Non esporre i contenitori alla luce diretta del sole.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

*il prodotto ha l'etichettatura di pericolo secondo l'attuale normativa.
Usare il prodotto seguendo le vigenti norme di igiene e sicurezza.
Trattare i contenitori vuoti e i residui secondo le vigenti norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti.*

Materiale infiammabile.

Nelle applicazioni a spruzzo e all'interno è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione degli ambienti nonché indossare protezioni atte a proteggere le vie respiratorie.

Se applicato all'interno, prima di soggiornare negli ambienti, far passare almeno 48 ore.

ATTENZIONE : essendo il prodotto a base di solventi, prima dell'applicazione va comunque sempre valutata, da parte dell'operatore, una eventuale e/o potenziale specifica allergia personale ai componenti del prodotto. Nonchè condizioni di salute quali asma o malattie della pelle che possano inibire o rendere pericoloso l'uso del prodotto.

Importante : i cicli descritti sono stati sperimentati positivamente con temperature a + 20° C. e umidità relativa ambiente del 50-60%

I DATI SOPRACITATI SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI DAL PRODUTTORE SENZA ALCUN PREAVVISO. FERME RESTANDO LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO.