



NARDI srl UNIPERSONALE

Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)

tel 049 8799070 fax 049 8790626

Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644

www.narditalia.com info@narditalia.com

SCHEDA TECNICA GESSO ALABASTRINO

DENOMINAZIONE PRODOTTO	GESO ALABASTRINO EMIDRATO DI CALCIO IN POLVERE, OTTENUTO DALLA MACINAZIONE DI PIETRA (CaSO ₄ 2H ₂ O) DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, COTTO IN FORNI A METANO A TEMPERATURA COSTANTE.
CAMPI DI APPLICAZIONE	LISCIATURA SU INTONACI PREMISCELATI GREZZI A BASE DI GESSO. VIENE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GESSO, ROSONI, CORNICI, STAMPI. È IDONEO PER L'ESECUZIONE IN OPERA DI MODANATURE E CASSETTONATURE IN GESSO.
APPLICAZIONE	VERSARE UNIFORMEMENTE IL GESSO NELL'ACQUA (A PIOGGIA) LASCIARE RIPOSARE PER 30 SECONDI, IMPASTARE FINO AD OTTENERE UN IMPASTO OMOGENEO PRIVO DI GRUMI.
INFORMAZIONI TECNICHE	GRANULOMETRIA A 100 μ < 0.3% PESO SPECIFICO APPARENTE 850 Kg./ M ³ COLORE BIANCO TEMPO DI INIZIO PRESA 15 MINUTI TEMPO DI FINE PRESA 28-30 MINUTI RAPPORTO ACQUA /GESSO 100/150
IMPASTO	MANUALE O MECCANICO DOLCE, CON MATERIALE PULITO, IL TIPO DI TURBINA (DIMENSIONI, VELOCITÀ E FORMA) NONCHÉ IL TEMPO DI MISCELAZIONE, LA PUREZZA DELL'ACQUA, IL RAPPORTO D'IMPASTO, INCLUDONO SUL TEMPO DI COLLABILITÀ E SULLA POROSITÀ.
AVVERTENZE	NON APPLICARE IL MATERIALE CON TEMPERATURE AL DI SOTTO DEI 5° C E SUPERIORI AI 35° C. NON MISCETARE IL PRODOTTO CON ALTRI MATERIALI.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE.
LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.